

Polytex® Fassade ECO is een extreem UV bestendige, damp-open en waterdicht membraan. De functionele TPU laag zorgt voor een waterdichte damp-open werking en is aan beide zijde beschermd door een laag polypropyleen nonwoven. Polytex® Fassade ECO heeft brandklasse B-s1 d0.

Toepassing

De Polytex® Fassade ECO is getest op langdurige blootstelling aan UV straling en daarmee bestand tegen partiële UV belasting zoals deze voor kan komen bij een lamellengevel of anderszins opengewerkte buitengevel. Daarnaast is de folie geschikt als waterdichte damp-open dakfolie onder een niet exact sluitend pannendak zoals bijvoorbeeld Oud-Hollandse dakpannen.

Voordelen

- ✓ Beschikbaar in 1,50 & 3 meter breed
- ✓ Brandklasse B-s1-d0
- ✓ Water- & winddicht
- ✓ Damp-open
- ✓ UV-bestendig voor toepassing in gedeeltelijk open gevel
- ✓ Lichtgewicht

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Polytex®	1,50 m	25 m	8218015001	8714672001822	30 rol / pallet	5,5 kg
Fassade ECO	1,50 m	50 m	8218015000	8714672001617	20 rol / pallet	11 kg
	3,00 m	50 m	8218030000	8714672001624	20 rol / pallet	22,5 kg



Voor gevels



Voor daken



Op harde ondergrond



Op zachte ondergrond



Waterdicht



Open verwerkingstijd
3 maanden



Damp-open



Brandklasse
B-s1, d0

Specificaties

Open verwerkingstijd 3 maanden	Temperatuur bestendigheid - 40°C / 80°C
Gewicht 150 gr / m²	Relatieve vochtweerstand 0,08 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 180 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 220 N	Brandklasse B-s1, d0
Treksterkte initieel (lengte) 270 N / 50 mm	Rek bij breukte (lengte) 50 %
Treksterkte initieel (dwars) 225 N / 50 mm	Rek bij breukte (dwars) 70 %



Verwerking

Polytex® Fassade ECO dient aan de buitenzijde (de koude zijde) van de isolatielaag te worden aangebracht. Het oppervlak van de openingen in de buitengevel mag niet meer dan 40% van het gevel oppervlak beslaan waarbij elke opening niet breder (dan wel hoger) mag zijn dan 30mm. Polytex® Fassade ECO altijd bevestigen met RVS nieten. Polytex® Fassade ECO bevestigen op regels. Onderlinge afstand van de regels: h.o.h. 300mm verticaal, h.o.h. 600mm horizontaal. Tussen de gevelbekleding en Polytex® Fassade ECO minimaal 20mm luchtspouw aanhouden. Polytex® Fassade ECO minimaal 100mm na de onderste regel door laten steken en op onderliggende constructie afplakken met VASTR® Facade tape. Voor optimale waterkering en levensduur dient er VASTR® Butyl tape onder de tengel aangebracht te worden. Gevelopeningen en sparingen afwerken met VASTR® Facade tape.



Gerelateerde producten

Tyvek®

FlexWrap tape



MG VASTR®

Facade tape



MG VASTR®

Butyl tape



MG VASTR®

Totaal tape



Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape
VASTR® Facade tape
VASTR® Butyl tape
VASTR® Totaal tape (zwart)
VASTR® Totaal tape (zwart)
VASTR® Totaal tape (wit)

Breedte

60 mm
60 mm
30 mm
60 mm
100 mm
60 mm

Lengte

10 m
25 m
20 m
25 m
25 m
25 m

Artikelnr.

8106001000
8106002500
8103002000
8106002502
8110002501
8106002501

EAN code

5450208029771
8714672999891
8714672005233
8714672000474
8714672000481
8714672999884

Hoeveelheid

3 rol / doos
10 rol / doos
8 rol / doos
10 rol / doos
6 rol / doos
10 rol / doos



INSTRUCTIEVIDEO

Nog niet helemaal zeker hoe je de Polytex® Fassade ECO het beste kunt verwerken? Scan de QR-code en bekijk onze instructievideo's.



Al onze producten zijn uitsluitend bedoeld als bouw- of constructiemateriaal. Daarom wordt van de gebruiker van onze producten verwacht dat hij bekend is met de basisprincipes van de bouwfysica, de regionaal geldende bouwnormen en het officiële nationale bouwbesluit. Meuwissen Gerritsen B.V. en/of onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van onze producten.