

URSACOUSTIC

Halfharde minerale wolplaat



Lichte scheidingswanden met houten of metalen structuur voor binnentoepassingen

- ✓ Uitstekende **akoestische** prestaties
- ✓ Eenvoudig te plaatsen

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
1,05	40	1.350	600	18	14,58	20	291,60	S	2140680
1,20	45	1.350	600	16	12,96	20	259,20	S	2075203
1,35	50	1.350	600	14	11,34	20	226,80	S	2075204
1,60	60	1.350	600	12	9,72	20	194,40	S	2075205
2,00	75	1.350	600	10	8,10	20	162,00	S	2075206
2,40	90	1.350	600	8	6,48	20	129,60	D	2075231
2,70	100	1.350	600	8	6,48	20	129,60	S	2075207
3,20	120	1.350	600	6	4,86	20	97,20	D	2142919
4,05	150	1.350	600	5	4,05	20	81,00	D	2142921

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken

- Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D) 0,037 W/m.K
- Brandklasse (EUROKLASSE) A1
- Diktetolerantie T2

Specifieke productkenmerken

- Waterdampdoorlatendheid 1 MU
- Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR) ≥ 5 kPa.s/m²

Andere kenmerken

- Volumieke massa in (kg/m³) $15 \leq p < 20$

Isolatie
dikte 45 mm



enkele
beplating

-42
dB



dubbele
beplating

-49
dB

Isolatie
dikte 70 mm



enkele
beplating

-46
dB



dubbele
beplating

-52
dB