



Polytex® Fassade FR

Polytex® Fassade FR is een damp-open waterdicht membraan dat kan worden toegepast als bescherming van de isolatielaag en de constructie achter een gedeeltelijke open buitengevel. Polytex® Fassade FR heeft een brandklasse B-s1 d0.

Toepassing

Polytex® Fassade FR is bestand tegen partiële UV belasting zoals deze voor kan komen bij een lamellengevel of anderszins opengewerkte buitengevel. Ook is de folie geschikt als waterdicht damp-open dakmembraan onder een niet exact sluitend pannendak. (bv oud Hollandse dakpannen)

Voordelen

- Brandklasse B-s1-d0
- Waterdicht
- Damp-open
- UV-bestendig voor toepassing in gedeeltelijk open gevels
- Winddicht
- UV-bestendig voor toepassing onder niet exact sluitend pannendak (bijv. oud Hollandse dakpannen)

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Polytex® Fassade FR	1,50 m	50 m	8221015000	8714672000047	20 rol / pallet	15 kg



VAST-R®
Facade tape



VAST-R®
Butyl tape



Tyvek®
FlexWrap tape

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid
VAST-R® Facade tape	60 mm	25 m	8106002500	8714672999891	5 rol / doos
VAST-R® Butyl tape	30 mm	20 m	8103002000	8714672005233	8 rol / doos
Tyvek® FlexWrap tape	60 mm	10 m	8106001000	5450208029771	3 rol / doos

Specificaties

Gewicht	210 gr / m ²
Brandklasse	B
Waterdichtheid	W1
Relatieve vochtweerstand Sd	0,04 m
Waterdampdoorlatendheid	470 g / m ² / dag
Treksterkte initieel lengterichting	300N / 50 mm
Treksterkte initieel dwarsrichting	200N / 50 mm
Rek bij breuk lengterichting	25 %
Rek bij breuk dwarsrichting	25 %
Nagelscheurweerstand initieel lengte	120 N
Nagelscheurweerstand initieel dwars	120 N
Temperatuur bestendigheid	-40°C/80°C
Open verwerkingstijd	2 maanden

Verwerking

Polytex® Fassade FR dient aan de buitenzijde (de koude zijde) van de isolatielaag te worden aangebracht. Het oppervlak van de openingen in de buitengevel mag niet meer dan 20% van het gevel oppervlak beslaan waarbij elke opening niet breder (dan wel hoger) mag zijn dan 20 mm. Polytex® Fassade FR altijd bevestigen met RVS nieten. Polytex® Fassade FR bevestigen op regels. Onderlinge afstand van de regels: h.o.h. 300 mm verticaal, h.o.h. 600 mm horizontaal. Tussen de gevelbekleding en Polytex® Fassade FR minimaal 20 mm luchtspouw aanhouden. Polytex® Fassade FR minimaal 100 mm na de onderste regel door laten steken en op onderliggende constructie afplakken met VAST-R® Facade tape. Voor optimale waterkering en levensduur dient er VAST-R® Butyl tape onder de tengel aangebracht te worden. Gevelopeningen en sparingen afwerken met VAST-R® Facade tape.

